

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

CROSSIN HARD 36 yra dviejų komponentų poliuretano purškimo sistema, naudojama **uždarytų ląstelių** standžioms putoms, pasižyminčioms savaime gesinančiomis savybėmis, gaminti. Puikias izoliacines putų savybes pavyko pasiekti naudojant HFO - ketvirtos kartos putų agentą iš hidrofluorolefinų grupės, pasižymintį mažu visuotinio atšilimo potencialu $GWP^1 = 1$ ir nuliniu ozono ardymo potencialo rodikliu $ODP^2 = 0$.

-  KOMPONENTAS POLY: CROSSIN HARD 36 POLY
-  KOMPONENTAS ISO: ISO KOMPONENTAS B2

2. PRAŠYMAS

CROSSIN HARD 36 yra skirtas vidinei ir išorinei šilumos izoliacijai purškimo būdu atlikti. Jį galima naudoti sienų, lubų, palėpių, rūšių, rezervuarų, vamzdinių ir kitų neįprastos geometrijos elementų izoliacijai. Poliuretano sistema CROSSIN HARD 36 gali būti naudojama gyvenamųjų ir komercinių pastatų statyboje, žemės ūkyje ar pramonėje.

3. KOMPONENTŲ CHARAKTERISTIKOS

KOMPONENTAS POLY	
Suformuotas poliolio mišinys, aliejingo skysčio be suspensijos pavidalo, kurio spalva, priklausomai nuo gamybos partijos, yra nuo šviesiai raudonos iki tamsiai rudos.	
Tankis 20°C temperatūroje	1,18 ± 0,02 g/cm ³
Klampa 20°C temperatūroje	350 ± 100 mPa-s

KOMPONENTAS ISO	
Aromatinių poliizocianatų, daugiausia difenilmetano, mišinys diizocianatas; rudos spalvos skystis, be suspensijos.	
Tankis 20°C temperatūroje	1,22 ± 0,02 g/cm ³
Klampa 20°C temperatūroje	350 ± 100 mPa-s

4. PUTOJIMO CHARAKTERISTIKOS LABORATORINĖMS SĄLYGOMIS

Reakcijos trukmė ir tariamasis tankis gauti laboratorinėmis sąlygomis (20°C temperatūroje), rankiniu būdu putojant laboratoriniame inde, kai maišyklės greitis yra apie 7000 aps/min.

-  Kremo laikas: 3 ± 1 sekundė
-  Gelio laikas: 10 ± 3 sekundės
-  Laisvas laikas be kabių: 13 ± 4 sekundės
-  Šerdies tankis: 36 ± 2 kg/m³

5. REKOMENDUOJAMOS APDOROJIMO SĄLYGOS

CROSSIN HARD 36 yra sistema, kurią reikia apdoroti naudojant specializuotus putų gamintojų įrenginius su purškimo galvute. Rekomendacijos pagrįstos purškiamų putų naudojimo patirtimi naudojant "Graco Reactor H-XP3" įrenginį su pistoletu PROBLER P2 ELITE (maišymo kamera 01).

-  Tūrinių komponentų santykis **POLY : ISO - 100 : 100**
-  Temperatūros nustatymai o mašina:
 - Komponentų POLY ir ISO kaitinimas: 35-45°C
 - Žarnų šildymas: 35-45°C
 - Sudedamosios dalies slėgis: 70-100 barų (1015-1450 psi)
 - Komponento temperatūra būgnuose: 15-30°C

POLY komponento ir ISO komponento slėgio nustatymai turi būti vienodi. Rekomenduojama aplinkos temperatūra yra 15-35 °C. Tačiau siūloma substrato temperatūra yra nuo 15°C iki 50°C, santykinė aplinkos drėgmė - iki 70 %, o porėto substrato drėgmė - iki 15 %. Neporėtas substratas turi būti sausas.

Izoliuotus paviršius reikia paruošti iš anksto. Juose neturėtų būti dulkių, alyvos, birių dalelių ir kitų medžiagų, galinčių sumažinti putų sukibimą.

Prieš purkšdami kruopščiai apsaugokite gretimų daiktų, grindų, baldų ir kt. paviršius, kad purškiant netyčia nesusidarytų nešvarumų - nepamirškite, kad purškiamos putos labai gerai sukimba, todėl jas gali būti sunku pašalinti.

Norint išgauti tinkamą izoliacijos sluoksnį, reikia užpurkšti bent du vienodus putų sluoksnius, kad bendras izoliacijos storis būtų ne mažesnis kaip 30 mm. Rekomenduojame palaukti, kol putos stabilizuosis, tarp purškimo vienas po kito einančių izoliacijos sluoksnių (sluoksnio temperatūra mažesnė nei 30 °C). Visus izoliacijos sluoksnius reikėtų užpurkšti per vieną darbo dieną.

Panaudojus sistemą CROSSIN HARD 36, rekomenduojama vėdinti patalpą, kol išnyks kvapas. Nesant tinkamo vėdinimo, priverstinį oro judėjimą reikia užtikrinti naudojant tam skirtus prietaisus. Jei putas veikia tiesioginiai UV spinduliai (pvz., saulės spinduliai), jas reikia apsaugoti.

Apdorojant CROSSIN HARD 36 sistemą, reikia atsižvelgti į mašinos gamintojo rekomendacijas, taip pat į instrukcijas ir informaciją, pateiktą abiejų komponentų saugos duomenų lapuose.

Įspėjimas: Neviršykite rekomenduojamo sluoksnio storio (didžiausias sluoksnio storis - 35 mm)!

¹GWP, ang. Global Warming Potential - potencialas sukelti šiltnamio efektą - rodiklis, naudojamas kiekybiškai įvertinti medžiagos poveikį šiltnamio efektui.

²ODP, ang. Ozone Depletion Potential - ozono ardymo potencialas - rodiklis, naudojamas kiekybiniame medžiagos poveikiui ozono sluoksniui įvertinti.

6. PURŠIAMŲ PUTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Matavimai buvo atliekami su putplasčiu, išpjautu iš mėginio, pagaminto naudojant specialią purškimo mašiną:

Parametras	Rezultatas	Standartinis
Šerdies tankis	$\geq 34 \text{ kg/m}^3$	EN 1602:2013
Reakcijos į ugnį klasifikacija	E	EN 13501-1:2019
Trumpalaikė vandens absorbcija iš dalies panardinus	$W_p \leq 0,10 \text{ kg/m}^2$	EN ISO 29767:2019
Šilumos laidumo koeficientas	$\lambda_{\text{mean},i} = 0,020 \text{ W/(m-K)}$	EN 12667:2002
	$\lambda_{90,90} = 0,021 \text{ W/(m-K)}$	EN 12667:2002
Senėjimo vertė λ_D storiui:		
 $d_N < 80 \text{ mm}$	$0,026 \text{ W/(m-K)}$	EN 12667:2002 NB-CPR/SG19-17/167r2
 $80 \text{ mm} \leq d_N < 120 \text{ mm}$	$0,025 \text{ W/(m-K)}$	
 $d_N \geq 120 \text{ mm}$	$0,024 \text{ W/(m-K)}$	
Suspaudimo įtempiai esant 10 % santykinei deformacijai	$\sigma_{10} \geq 200 \text{ kPa}$	EN 826:2013
Vandens garų difuzijos pasipriešinimo koeficientas	$\mu \geq 60$	EN 12086:2013
Temperatūros stabilumas:		
 70°C , 90 % rH, po 48 val.	DS(70,90)3	EN 1604:2013
 -20°C , po 48 val.	DS(-20,-)3	EN 1604:2013
Putų sukibimas statmenai pagrindui / atsparumas tempimui	$\geq 100 \text{ kPa}$	EN 1607:2013
Uždarytų ląstelių turinys	$\geq 90 \%$	EN ISO 4590:2016
Lakiųjų organinių junginių išmetimas - Prancūzijos LOJ reglamentas	A+ klasė	EN 16516+A1:2020

Visos mechaninės putų savybės pasiekiamos po 48 valandų prieskoniavimo.

7. INFORMACIJA APIE PAKUOTĘ

CROSSIN HARD 36 sistema pakuojaama į 216 dm talpos metalines statines³ arba 1000 dm talpos IBC konteinerius³.

- Lenkijos nacionalinio sveikatos instituto patvirtintas produktas.

8. TRANSPORTAVIMAS IR REKOMENDUOJAMAS LAIKYMAS SĄLYGOS

Sistema CROSSIN HARD 36 turi būti laikoma sausoje patalpoje, 10-25 °C temperatūroje. Besąlygiškai saugokite nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių. Sistemos sudedamosios dalys turėtų būti laikomos sandariai uždarytose pakuotėse.

Originalioje gamintojo užplombuotoje pakuotėje esančios sistemos galiojimo laikas, laikantis rekomenduojamų laikymo sąlygų, yra: **3 MĖNESIAI** abiem komponentams nuo pagaminimo datos.

ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA vežimo taisyklės šiam produktui netaikomos.

9. TEISINIAI REGLAMENTAI IR SERTIFIKATAI

- Pagal 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Sąjungos (ES) reglamento (EB) Nr. 1005/2009 dėl kontroliuojamų medžiagų pardavimo ir naudojimo nuostatas, CROSSIN HARD 36 sudėtyje nėra ozono sluoksnį ardančių putojančių medžiagų.
- Poliuretano sistema pateikta rinkai pagal Europos Sąjungos reglamentą Nr. 305/2011 kartu su eksploatacinių savybių įvertinimu pagal Europos darnųjį standartą EN 14315-1:2013.
- CE ženklas ir eksploatacinių savybių deklaracija: 29DOP-2022-LT.

10. PAPILDOMA INFORMACIJA

Šioje techninėje informacijoje pateikti duomenys pagrįsti mūsų laboratorijoje atliktų bandymų rezultatais ir praktine patirtimi. Šie duomenys negarantuoja galutinių galutinio gaminio savybių. Gauti rezultatai gali skirtis nuo pateiktų, jei gaminyje naudojamas kitomis nei numanomos sąlygomis.

Kartu norėtume informuoti, kad teikiame pagalbą diegiant ir naudojant mūsų sistemą CROSSIN HARD 36 ir, jei reikia, padedame parinkti sistemos parametrus. Visais klausimais, susijusiais su CROSSIN HARD 36 įsigijimu ir naudojimu, prašome kreiptis į mūsų techninius ir pardavimo atstovus.